

FINNTELLA® OSB LUX
Краска для ОСБ и SIP-панелей

finntella®

ТИП:

Краска воднодисперсионная акриловая.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для защиты и декоративной отделки наружных и внутренних поверхностей и изделий из ОСБ и SIP-панелей (кроме поверхностей, подвергающихся сильному износу).

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для отделки стен и потолков из ОСБ плит и SIP-панелей внутри сухих и умеренно влажных помещений. Выдерживает влажную очистку (50 000 циклов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.

Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтом FINNTELLA® OSB_Primer.

Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом FINNTELLA® OSB_Primer.

Расход (при однослойном нанесении):	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 10-12 м ² /л (120-145 г/м ²) Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 8-10 м ² /л (145-180 г/м ²); Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность	База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,20 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск	Матовый
Цвет	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки	Металлическая/пластиковая тара: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.