



Краска фасадная PIONEER ВД-АК-131



ТИП	Акриловая фасадная краска.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Оштукатуренные, зашпатлеванные, кирпичные, бетонные поверхности, а также ранее окрашенные наружные поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Фасады жилых домов, здания соцкультбыта, производственные здания, ЖБИ в промышленных условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.</p> <p>Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волоконные плиты и т.п. поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «PIONEER ВД-АК-015».</p> <p>Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «PIONEER ВД-АК-015».</p>
Расход (при однослойном нанесении):	<p>Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м²/л (145-180 г/м²);</p> <p>Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м²/л (180-240 г/м²). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.</p>
Плотность:	База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,20 кг/л (в зависимости от цвета)
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
Срок службы:	Долговечность и сохранность защитных и декоративных свойств покрытия в условиях открытой атмосферы умеренного климата составляет не менее 10 лет.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashakraska.ru, info@nashakraska.ru