



## Краска для стен и потолков PIONEER ВД-АК-211



<b>ТИП</b>	Акриловая краска для внутренних работ.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, обои (предназначенные под окраску), а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Рекомендуется для окраски путей эвакуации.
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ</b>	Выдерживает влажную очистку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств (50 000 проходов щеткой по DIN 53778).
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волокнистые плиты и т.п. поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «PIONEER ВД-АК-015». <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности загрунтовать грунтом акриловым упрочняющим «PIONEER ВД-АК-015».
<b>Расход (при однослойном нанесении):</b>	Для ранее окрашенных и зашпатлеванных поверхностей: 8-10 м <sup>2</sup> /л (145-180 г/м <sup>2</sup> ); Для оштукатуренных и других пористых поверхностей: 6-8 м <sup>2</sup> /л (180-240 г/м <sup>2</sup> ). Расход краски зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
<b>Плотность: Разбавитель:</b>	База А – около 1,45 кг/л, база С – около 1,20 кг/л (в зависимости от цвета) Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Время высыхания:</b>	При +20°C и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной покраски – 1-2 часа
<b>Блеск: Цвет:</b>	Матовый Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

[www.nashakraska.ru](http://www.nashakraska.ru), [info@nashakraska.ru](mailto:info@nashakraska.ru)